

ГП «УКРГИПРОТЯЖМАШ»

Г И Л Ь З А
модель 09721
Паспорт

г.Харьков

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Гильза предназначена для изготовления цилиндрических образцов из формовочных и стержневых смесей для определения газопроницаемости по ГОСТ 23409.6-78 и предела прочности по ГОСТ 23409.7-78.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1. Внутренний диаметр, мм	50±0,25
2.2. Поверхностная твердость,	HRCэ > 49
2.3. Шероховатость внутренней поверхности, мкм	Ra < 0,40
2.4. Установленная безотказная наработка, циклов изготовления образцов	5·10 ⁴
2.5. Габаритные размеры, мм	
диаметр	58 ^{-0,1}
высота	120 ^{-0,35}
2.6. Масса без поддона, кг	Не более 0,6

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Гильза, поддон, коробок упаковочный, паспорт.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 4.1. Расконсервация гильзы с поддоном производится протиркой ветошью, смоченной бензином-растворителем с последующей протиркой насухо.
- 4.2. Визуально проверяется наличие маркировки, отсутствие коррозии и механических повреждений.
- 4.3. Работа с гильзой осуществляется согласно требованиям ГОСТ 23409.6-78 и ГОСТ 23409.7-78.
- 4.4. По окончании работы внутреннюю поверхность гильзы следует очистить от формовочной смеси и протереть насухо чистой салфеткой.
- 4.5. Внутренний диаметр гильзы ежеквартально контролируется нутромером 18-50 ГОСТ 9244-75 на соответствие требованиям ГОСТ 23409.6-78.

4.6. Показателем надежности гильзы является наработка на отказ в циклах изготовления образцов. Параметром определяющим непригодность гильзы является выход внутреннего диаметра за предельно допустимое значение 50,25 мм.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Гильза модели 09721 заводской № 151117 соответствует требованиям технической документации и признана годной для эксплуатации.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие гильзы требованиям технической документации при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию при наработке не превышающей $5 \cdot 10^4$ циклов изготовления образцов.